

歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用硬質石こう JMDN70897020
オーソマックス II

【禁忌・禁止】

1. 目的以外には使用しない事。
2. 注意事項を必ず守る事。

* 【形状・構造及び原理等】

本材は、下記成分により構成される。

| | |
|----|--------------------|
| 性状 | 粉末 |
| 成分 | 硫酸カルシウム半水塩、着色剤、その他 |
| 色調 | ホワイト |
| 原理 | 水と練和することにより水和硬化する |

〔仕様〕

| 混水比 (W/P) | 硬化時間 | 線硬化膨張 (2時間後) | 圧縮強さ (1時間後) |
|--------------|--------|-----------------|----------------|
| 0.24 | 10min. | 0.15% | 51MPa |

試験方法 JIS T 6605 による（室温：24°C）

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質化石こう。

【使用方法等】

- (1) 混水量は、石こう粉末 100g に対して、水 24ml が標準です。
ただし用途により適宜調整してご使用下さい。
- (2) 粉末の投入は、清潔な練和容器に先に水を入れてから行ってください。水とのなじみが良好で、気泡の混入が少なくなります。
- (3) 石こうスパチュラにより、30~60 秒間、むらなく均一に練和を行ってください。真空練和器を使用しますと、気泡の少ない模型が得られます。
- (4) 印象に注入する場合は、バイブレーターを使用し脱泡を行ってから、気泡を巻き込まないよう注意して流し込んでください。
- (5) 印象からの取外しは、石こう注入後、少なくとも 40 分以上経過してから、破損に注意して行ってください。
- (6) 印象模型と台付の両方で本材をご使用下さい。他社の白色硬質石こうとの組み合わせでは、境界部で色の差が生じてしまします。
- (7) 本材の使用により練和容器が白く着色することがあります
が、安全な顔料によるもので人体に害を及ぼす恐れはありません。
- (8) 他の石こうの色移りを避けるため、専用の容器の使用をお勧めします。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- (1) 本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し眼科医の診断を受けること。
- (2) 本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- (3) 硬化物加工時（研削、研磨等）には、目の損傷を防ぐため、保護めがねなどを使用すること。
- (4) 専用の石こうトラップ設備などを設け、排水による下水のつまりを防止すること。
- (5) 他の製品との混用は避けること。

【保管方法及び使用期間等】

〔保管方法〕

- (1) 本材は、吸湿性が高く、湿気厳禁の材料です。高温多湿の場所を避けて保管すること。
- (2) 開封後は密封して保管すること。
- (3) 本材は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

本材の有効期間は製品の包装に記載のとおり。

〔記載の有効期間は、自己認証（当社データ）による。〕

有効期間は、製造番号(LOT NO)表示と共に、
EXP. ○○○○ ○○、(有効期間. ○○○○年○○月)
により表示しております。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業：下村石膏株式会社

住 所：〒351-0015

埼玉県朝霞市幸町 3-11-9

電話番号：048-464-0011

FAX番号：048-467-5118